



Productspecificatieblad kwartzsand SW70

Het kwartzsand - SW70 - wordt na ontginning gewassen, gezeefd en geklasseerd.
 Deze kwaliteit is groevevochtig leverbaar.


De kwaliteit SW70 is uniek vanwege de chemische zuiverheid met een zeer laag ijzer- en aluminiumgehalte en is een uitstekende grondstof voor o.a. de chemische industrie (waterglasproductie, glas-, kristal- en keramische industrie), de bouwsector (mortels, tegellijmen en pleisters) alsmede voor gieterijen.

Chemische samenstelling (o.b.v. droge stof)

SiO ₂	≥ 99,5	(% (m/m))
Al ₂ O ₃	≤ 0,2	(% (m/m))
Fe ₂ O ₃	≤ 0,02	(% (m/m))
TiO ₂	≤ 0,06	(% (m/m))

Korrelverdeling

fractie (μm)	cumulatieve gew. proc. (%)
≥ 425	2
≥ 300	9
≥ 250	19
≥ 212	37
≥ 180	59
≥ 150	79
≥ 125	93
≥ 106	98
≥ 75	99
< 75	≤ 0,5



D50 (Middenkorrel): $\pm 195 \mu\text{m}$

Fysische eigenschappen

soortelijk gewicht	2,65 kg/dm ³
stortgewicht	1,5 kg/dm ³
gloeiverlies (L.O.I.)	$\pm 0,15$ % (m/m) (900 °C)
pH	7 (neutraal)
hardheid	7 Mohs
H ₂ O	4-6 % (m/m)

Overige informatie

Naamgeving	kwartzsand
Aard product	natuurproduct
Chemische notatie	SiO ₂ (ca. 99,5 %)
CAS Nummer	14808-60-7
EINECS Nummer	238-878-4

Bovenstaande informatie heeft betrekking op gemiddelde waarden verkregen door toepassing van statistiek. De chemische en fysische waarden zijn bedoeld als indicatieve waarden, door ZEB gemeten met eigen methodieken, en kunnen niet beschouwd worden als vervanging van eigen chemische en fysische meetmethodieken.

Het kwartzsand van ZEB is een natuurlijke grondstof. De gebruiker dient het kwartzsandproduct in zijn eigen toepassing te beproeven. Op verzoek is een veiligheidsinformatieblad te verkrijgen.